

TDS	Technical Data Sheet						
CelioPlus (F45)							
Мова:	українська	Версія:	1.0	Дата:	21.04.2022	Сторінка:	1 (2)
Опис продукту	<ul style="list-style-type: none"> ○ SB (розріджуються органічними сполуками) фарби з підвищеною стійкістю до світла та погодних умов на основі NC/PU (нітроцелюлоза-поліуретан) для друку на активованих, гнучких, непоглинаючих плівках ○ фарби CelioPlus (F45) показують високий рівень стійкості до миття водою 						
Спосіб друку	<ul style="list-style-type: none"> ○ ротогравюрний ○ флексо 						
Матеріали для друку	<ul style="list-style-type: none"> ○ PE, поверхня оброблена коронним розрядом ○ PP (o-, bo-), поверхня оброблена коронним розрядом ○ Al-фольга, праймована 						
Властивості фарби	<ul style="list-style-type: none"> ○ хороші друкарські властивості ○ хороша адгезія до полімерних матеріалів для друку ○ хороша стійкість до світла та погодних умов ○ хороша стійкість до стирання ○ хороша стійкість до миття водою 						
В'язкість фарб при постачанні	35-50 с, Ford Cup Ø4 мм, 20 °C						
Розріджувачі		флексоdruk	ротогравюрний друк				
	<i>стандартний</i>	етанол	етанол				
	<i>сповільнювач</i>	етоксипропанол	етоксипропанол				
<i>Дуже важливо забезпечити повне випаровування розчинників, щоб уникнути блокування та отримати друк із слабким запахом.</i>							
Змивання фарб	суміш етанолу та етоксипропанолу в будь-якому співвідношенні						
В'язкість фарб для та під час друку		флексоdruk	ротогравюрний друк				
		20-25 с, Ford Cup Ø4 мм, 20 °C	13-16 с, Ford Cup Ø4 мм, 20 °C				
Термостійкість	160-180 °C						

TDS	Technical Data Sheet						
CelioPlus (F45)							
Мова:	українська	Версія:	1.0	Дата:	21.04.2022	Сторінка:	2 (2)
Зниження насиченості фарб	для зниження насиченості кольорів рекомендується використовувати CelioPlus F45 Varnish, його можна додавати в фарбу в будь-якому співвідношенні						
Поверхневий друк	○ фарби використовувати тільки для поверхневого друку						
Упаковка	○ відро: біла фарба – по 25 кг, кольорові – по 20 кг ○ бочка: біла – по 200 кг, кольорові – по 180 кг						
Умови та термін зберігання	в герметично закритій оригінальній упаковці при кімнатній температурі: звичайні кольорові та білі фарби – 6 місяців, фарби, що імітують кольори металів, – 3 місяці						
Додаткова інформація	необхідно дотримуватись всієї інформації, що міститься в MSDS на продукт; користувач несе всю відповідальність за дотримання всіх чинних місцевих законів						
Технічна підтримка	щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, звертайтеся до нашої служби технічної підтримки						

Ця інформація була підготовлена на основі наших лабораторних тестів та промислового досвіду роботи. Однак, продуктивність продукту та його корисність для клієнтських програм залежить від індивідуальних умов використання та матеріалів, на яких проводять друк. Перед друком всього тиражу ми рекомендуємо переконатися, що продукт відповідає необхідним вимогам. Ми можемо гарантувати ефективність нашого продукту, т.я. не можемо передбачити та контролювати умови його використання.

Всі продажі регулюються нашим стандартом та умовами продажу.

Ми б хотіли відзначити, що інформація, що міститься в цьому технічному описі, має лише рекомендаційний характер і може вимагати змін для відображення умов та ефективності використовуваного обладнання.