

TDS	Technical Data Sheet						
<b>OptiLack FX 2K Sand Touch (LABSB20KP00049)</b> <b>OptiHardener B-20 (WFR2LH2K000001)</b>							
Мова:	українська	Версія:	2.0	Дата:	13.04.2022	Сторінка:	1 (3)
<b>Опис продукту</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>SB</b> (розріджується органічними сполуками) <b>2K</b> лак з матуючим ефектом та ефектом піску на дотик</li><li>○ лак може бути нанесений на оброблену Al-фольгу</li><li>○ упакований продукт з ефектом піску на дотик дає цікавий структурний ефект</li></ul>						
<b>Спосіб друку</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ флексоdruk</li><li>○ ротогравюрний друк</li></ul>						
<b>Матеріали для друку</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ PE, поверхня оброблена коронним розрядом</li><li>○ oPP, поверхня оброблена коронним розрядом</li><li>○ CAST, поверхня оброблена коронним розрядом</li><li>○ PET, хімічно, або оброблений коронним розрядом</li></ul>						
<b>Властивості</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 2-компонентна моносолювентна система</li><li>○ хороша адгезія до основи</li><li>○ хороша стійкість до витирання</li><li>○ хороша стійкість до подряпин</li><li>○ ефект матування</li><li>○ на дотик схожий на пісок</li><li>○ висока термостійкість, до 200 °C (при повному затвердінні)</li><li>○ висока стійкість до масла</li></ul>						
<b>Рекомендації</b>	перед використанням лак необхідно добре перемішати, хороший ефект від друку залежить від якості плівок і товщини шару лаку						
<b>Розріджувач</b>	етилацетат						
<b>Співвідношення змішування</b>	OptiLack FX 2K Sand Touch – 100 (вагових частин) OptiHardener B-20 – 20 (вагових частин)						
<b>Вміст твердих</b>	OptiLack FX 2K Sand Touch – 34% OptiHardener B-20 – 45%						

TDS	Technical Data Sheet						
<b>OptiLack FX 2K Sand Touch (LABSB20KP00049)</b> <b>OptiHardener B-20 (WFR2LH2K000001)</b>							
Мова:	українська	Версія:	2.0	Дата:	13.04.2022	Сторінка:	2 (3)
<b>В'язкість</b>	ротогравюрний друк: 17-19 с, Ford Cup Ø4 мм, 20 °C флексодрук: 22-26 с, Ford Cup Ø4 мм, 20 °C						
<b>Застосування</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ після змішування лаку і затверджувача суміш потрібно добре перемішати (прибл. 10 хвилин), а потім розвести до в'язкості, необхідної для друку</li><li>○ етилацетат повинен бути Класу PU і не може містити вологи</li><li>○ життєздатність лаку, розведеного до в'язкості для друку, становить максимум 8 годин. При підвищеній температурі або підвищеній вологості (в теплі літні дні) життєздатність лаку зменшується. Лак дуже чутливий до вологи та спиртів (навіть в дуже малих кількостях), тому ми рекомендуємо відкрити ємність незадовго до використання і готувати суміші для друку невеликими порціями та якомога частіше</li></ul>						
<b>Нанесення</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ важливим параметром для друку є в'язкість, вона дуже впливає на кінцевий результат</li><li>○ при глибокому друку рекомендується використовувати циліндр з більшою передачею лаку, оскільки він викликає більш інтенсивний ефект пилу на дотик (згідно вимог замовника)</li><li>○ рекомендований параметр анілоксу для флексодруку:<ul style="list-style-type: none"><li>- кількість ліній: 60-80 лін/см</li><li>- об'єм: 20 см<sup>3</sup>/м<sup>2</sup></li></ul></li></ul>						
<b>Затвердіння</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ при дуже доброму висиханні на друкарському обладнанні почнеться процес затвердіння лаку. Повне зшивання відбувається в бобіні і займає 72 години при кімнатній температурі. Після остаточного затвердіння лак набуває дуже високої стійкості до води, жиру, мінеральних масел та інших хімікатів. Затверділий лак нерозчинний</li></ul>						
<b>Змивання</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ при тривалих зупинках необхідно дати лакувальному агрегату повільно обертатися уникаючи контакту з ракелем. Після завершення роботи, весь блок лакування потрібно негайно і дуже добре промити, використовуючи вказані розчинники</li></ul>						

TDS	Technical Data Sheet						
<b>OptiLack FX 2K Sand Touch (LABSB20KP00049)</b> <b>OptiHardener B-20 (WFR2LH2K000001)</b>							
Мова:	українська	Версія:	2.0	Дата:	13.04.2022	Сторінка:	3 (3)

<b>Упаковка</b>	○ згідно специфікації виробника
<b>Умови та термін зберігання</b>	3 місяці в герметично закритій оригінальній упаковці при температурі близько 20 °C
<b>Додаткова інформація</b>	необхідно дотримуватись всієї інформації, що міститься в MSDS на продукт; користувач несе всю відповідальність за дотримання всіх чинних місцевих законів
<b>Технічна підтримка</b>	щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, звертайтеся до нашої служби технічної підтримки

*Ця інформація була підготовлена на основі наших лабораторних тестів та промислового досвіду роботи. Однак, продуктивність продукту та його корисність для клієнтських програм залежить від індивідуальних умов використання та матеріалів, на яких проводять друк. Перед друком всього тиражу ми рекомендуємо переконатися, що продукт відповідає необхідним вимогам. Ми можемо гарантувати ефективність нашого продукту, т.я. не можемо передбачити та контролювати умови його використання.*

*Всі продажі регулюються нашим стандартом та умовами продажу.*

*Ми б хотіли відзначити, що інформація, що міститься в цьому технічному описі, має лише рекомендаційний характер і може вимагати змін для відображення умов та ефективності використовуваного обладнання.*