

TDS	Technical Data Sheet						
QiuviLack FX Standard Gloss High Slip							
Мова:	українська	Версія:	2	Дата:	2020-07-20	Сторінка:	1 (2)

Про продукт	Qiuvilack FX Standard Gloss High Slip – лак (радикального типу), що затверджується UV (ультрафіолетовим) спектром світла, із покращеною стійкістю до дряпання і має низький коефіцієнт тертя
Спосіб друку	○ флексо
Властивості	☞ низький коефіцієнт тертя ☞ висока стійкість до дряпання ☞ стандартний блиск ☞ висока реактивність ☞ в'язкість: 70-100 с, Ford 4, 20 °C ☞ лак готовий до флексодруку ☞ лак можна застосовувати поверх фарб QiuviFlex ☞ швидкість затвердіння становить 120 м/хв з 2 лампами 200 Вт/см ☞ оптимальні стійкісні властивості лак набуває через 24 години після друку
Застосування	○ для флексодруку етикеток і пакувальних ліній, які оснащені UV системами
Матеріали	📄 папір і картон, всі типи 📄 PE (оброблений коронним разрядом в лінію) 📄 PP (оброблений коронним разрядом в лінію) 📄 інші субстрати: необхідна перевірка Перед друком всього тиражу рекомендуємо провести тести на адгезію лаку для кожного конкретного матеріалу
Зауваження	● Перед використанням лак слід добре перемішати ● Затвердіння лаку залежить від виду стану УФ-сушки, товщини шару лаку, тощо ● Термін зберігання: лак має гарантію на період зберігання 6 місяців. Ця гарантія охоплює 6 місяців з дати виробництва (дата на етикетці). Щоб дати цю гарантію, ми даємо кілька рекомендацій: лак необхідно зберігати на складі при температурі від 15 до 20 °C, і він не повинен піддаватися впливу прямих сонячних променів або тепла. Якщо можливо, зберігайте лак в темній кімнаті

TDS	Technical Data Sheet						
QiuviLack FX Standard Gloss High Slip							
Мова:	українська	Версія:	2	Дата:	2020-07-20	Сторінка:	2 (2)

--	--

Додаткова інформація

- Всі поверхні повинні бути вільними від жиру, чисті та сухі перед нанесенням лаку. Поверхня, на яку слід нанести лак, повинна бути принаймні 38 дин/см. Будь-яка активація нижче 38 дин/см неминуче призведе до слабкої або повної відсутності адгезії. Ми рішуче рекомендуємо вимірювати поверхневий натяг перед друком тиражу, щоб уникнути претензій від кінцевого замовника або користувача.

Упаковка	Каністри: по 25 кг
-----------------	--------------------

Виробництво та контроль якості, екологічна безпека	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
	При правильному рекомендованому використанні продукт не шкодить навколишньому середовищу та живим організмам. Для отримання більш детальної інформації див. Лист даних про безпеку.

Технічна підтримка	Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою технічної підтримки
---------------------------	---

Ця інформація була підготовлена на основі наших лабораторних тестів та промислового досвіду роботи. Однак, продуктивність продукту та його корисність для клієнтських програм залежить від індивідуальних умов використання та матеріалів, на яких проводять друк. Перед друком всього тиражу ми рекомендуємо переконатися, що продукт відповідає необхідним вимогам. Ми можемо гарантувати ефективність нашого продукту, т.я. не можемо передбачити та контролювати умови його використання.

Всі продажі регулюються нашим стандартом та умовами продажу.

Ми б хотіли відзначити, що інформація, що міститься в цьому технічному описі, має лише рекомендаційний характер і може вимагати змін для відображення умов та ефективності використовуваного обладнання.